



## PROCONS TACKING

### ADITIVO LÍQUIDO FORMULADO EN BASE A UNA DISPERSIÓN ACUOSA DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS

#### CARACTERÍSTICAS:

**PROCONS TACKING** ejerce un efecto plastificante en mezclas de mortero con contenido en cemento. Por esta razón se puede reducir el agua de amasado, mejorando así la resistencia mecánica y química.

La utilización de este producto en el mortero aumenta la elasticidad, adquiriendo una consistencia que facilita su aplicación, incrementando su impermeabilidad, durabilidad y resistencia.

Como puente de unión entre hormigón y mortero sus especiales características permiten mantener la capacidad adhesiva hasta 36 horas, desde el momento de su aplicación.

El producto seca formando una película elástica, pegajosa y resistente a la alcalinidad.

La temperatura mínima de formación de película es 0° C.

#### ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Líquido lechoso  
Densidad: 1'00 - 1'05 gr/cm<sup>3</sup>

Rendimiento teórico: Lechadas: 300 grs/m<sup>2</sup>  
Mortero: 850 grs/m<sup>2</sup> /cm  
Puente 7-9 m<sup>2</sup> /kg

Sólidos en peso: unión: 45 %  
Diluyente: Agua

#### APLICACIONES:

Está indicado en la fabricación de morteros autoadherentes, para reparaciones de hormigón, pavimentos y revoques, así como en recrecidos con morteros de poco espesor.

También se utiliza como imprimación adherente o capa barrera, ya sea en dilución con agua o en lechada, para la colocación de todo tipo de pavimentos o en la aplicación de morteros de reparación.

Como puente de unión entre tabique y pilar, hormigón nuevo y viejo...

#### MODO DE EMPLEO:

El soporte deberá estar limpio y exento de material suelto o mal adherido. Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola.

Los soportes cementosos porosos se mejorarán con agua, hasta saturar la base de aplicación, evitando la formación de charcos.

Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo. No aplicar por debajo de 5° C.

Lechada de adherencia: Usar puro o diluir el producto con agua en proporción 1:1 y aplicar sobre el soporte, esperar un mínimo de 10 minutos y comenzar el trabajo.

Mortero de reparación: Proporción Cemento/Agua: 1:2  
Proporción Procons Tacking/Agua: 1:2

Mezclar hasta conseguir la consistencia deseada

#### PRECAUCIONES:

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S29: No tirar los residuos al desagüe.

Ficha de Seguridad a disposición del usuario profesional

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.