



PROGALVANIZ

GALVANIZADO EN FRIO COLOR

CARACTERISTICAS:

Se adhiere electroquímicamente sobre toda clase de metales. Buena adherencia en la mayoría de materiales plásticos. Gran resistencia contra medios agresivos, ácidos diluidos y sosas de baja concentración. Protege las superficies metálicas contra la corrosión. Detiene la oxidación en sus inicios. Puede aplicarse sin sellado posterior. Es un recubrimiento elástico resistente a impactos y ralladuras. Termorresistente a más de 200°C. Sobrelacable después de 30 minutos

ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Aerosol. Metalizado Aluminio.
Tipo de Gas:	Éter dimetílico.
Tiempo de Secado:	De 4 a 6 minutos (según el grosor). Densidad:
pH:	0.98 gr/cc. No procede.

APLICACIONES:

Protección de superficies metálicas o galvanizadas. Maquinaria, automoción, sistemas de aire acondicionado, carpinterías, depósitos, herrajes, herramientas, tuberías.

MODO DE EMPLEO:

Agitar enérgicamente antes de usar. Debe aplicarse al metal limpio, eliminando con anterioridad todo el óxido, aceite y/o grasa. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de 20-25 cm.

RECOMENDACIONES:

Envase a presión.
No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni tirar al fuego ni siquiera estando vacío. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los alimentos.

PRECAUCIONES:

R10: Inflamable.
R20/21: Nocivo por inhalación y por contacto con la piel.
R38: Irrita la piel.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S16: Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.
S25: Evítese el contacto con los ojos.

Ficha de Seguridad a disposición del usuario profesional

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.