



PROQUIMBUR

química técnica

Telf. y Fax: 947203886

Móvil: 699318182

PROCONS ASFALT

AGLOMERADO ASFÁLTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO.



CARACTERÍSTICAS:

PROCONS ASFALT es una mezcla bituminosa abierta en frío fabricada por combinación de áridos y emulsión bituminosa. Es una mezcla abierta, es decir, con bajo porcentaje en finos, formulada con emulsión tipo ECM-1. Los áridos son de un tamaño máximo de 8 mm.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Sólido a temperatura ambiente
Color:	Marrón negruzco
Olor:	Asfalto
Densidad a 20°C:	1.000 Kg./ m ³
pH:	4
Punto de inflamación:	>300 °C
Solubilidad en agua:	Insoluble

APLICACIONES:

Reparación de baches, zanjas de canalización, puesta a cota de alcantarillas y arquetas, construcción de bandas sonoras y pequeños defectos superficiales de los pavimentos.

MODO DE EMPLEO:

La superficie a tratar debe estar limpia de cualquier sustancia que pueda perjudicar la unión al soporte.

Se extiende el aglomerado dejando un pequeño exceso del mismo sobre el nivel de la zona. A continuación se compacta por medios mecánicos (pisón, placa vibrante o un pequeño rodillo).

Finalmente, para evitar la adherencia del tráfico sobre el aglomerado durante los primeros días, se puede aplicar un ligero recebo con arena 0/3 mm. Si se va a aplicar este recebo es conveniente aplicar la compactación con posterioridad al recebo, ya que así éste queda mejor adherido y las herramientas de compactación no se pegan al aglomerado fresco.

En baches o zanjas de profundidad superior a 5-6 cm. es conveniente utilizar un aglomerado con un tamaño de árido superior o rellenar con otro material hasta dejar el espesor adecuado para colocar este producto.

La fabricación y puesta en obra no debe efectuarse a una temperatura ambiente inferior

a los 5 °C. El espesor recomendado oscila entre 2 y 6 cm.

PRECAUCIONES:

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

Ficha de Seguridad a disposición del usuario profesional

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.